

Produktname		Werk	
Handform Ameland Antik		Spijk	
Farbe			
rotbraun mit weißen und dunklen Nuancen und veraltermtem Aspekt			
Format			
Form methode		Handform	
NF: 240 x 115 x 73 mm		Je nach Serie können die durchschnittliche Maße leicht abweichen.	
Wesentliche Merkmale - EN771-1			
 NPD			
Abmessungen: Toleranzkategorie	Tm (15 x 12 x 10 mm)		
Abmessungen: Maßspanne	Rm (30 x 20 x 15 mm)		
Gehalt an aktiven löslichen Salzen	S1		
Durchschnittliche Druckfestigkeit	NPD	Senkrecht zu Lagerfuge	
Normierte Druckfestigkeit	$\geq 10 \text{ N/mm}^2$	Senkrecht zu Lagerfuge	
Übliche feuchtedehnung	NPD		
Verbundfestigkeit Mauerwerk	NPD	Tabellierter Wert nach EN998-2 Annex C	
Verbundfestigkeit (Dünbettmörtel)	NPD	Tabellierter Wert nach EN998-2 Annex C	
Brandverhalten	A1	Klasse	
Wasseraufname	$\leq 25 \text{ m/md}$		
Wasserdampfdurchlässigkeit	NPD		
Netto- Trockenrohddichte	NPD		
Brutto- Trockenrohddichte	NPD		
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit	$\leq \text{NPD}$	Tabellierter Wert nach EN1745, Annex A 50%	
Frostwiderstand	F2		
Gefährliche Substanzen	NL-BSB	Nach ZA.3	
Sonstige Merkmale			
Anfängliche Wasseraufnahme - nicht imprägnierter Ziegelsteine	NPD	Tabellierter Wert nach EN771-1:2011 - 5.3.8	
Anfängliche Wasseraufnahme - imprägnierter Ziegelsteine*	NPD	Tabellierter Wert nach EN771-1:2011 - 5.3.8	
Eq. Wärmeleitfähigkeit 10, trockener Stein (90,90)	NPD		
Eq. Wärmeleitfähigkeit 10, trockener Stein (λ_{ui})	NPD		
Eq. Wärmeleitfähigkeit 10, trockener Stein (λ_{ue})	NPD		
			
Speichern und Verarbeitung		Schneiden	
<ul style="list-style-type: none"> - Paletten auf sauberen Untergrund lagern und abdecken - Aus verschiedenen Paletten zugleich verarbeiten - Bitte beachten Sie die Verarbeitungshinweise von Vandersanden 		Beim Schneiden mit elektrischem Werkzeug entsteht Staub. Dieser Staub kann Quarzfeinstaub enthalten, welcher ein Gesundheitsrisiko darstellen kann. Personen, die solche Arbeiten durchführen, wird das Tragen von Staubschutzmasken (FFP3) empfohlen.	
<small>*Bei imprägnierten Ziegelsteinen sind nur die Kopf- und Läuferseiten imprägniert. Imprägnierte Produkte sind mit einem „C“ Zeichen auf der Verpackung links oben gekennzeichnet. Überprüfen Sie immer, ob es sich um imprägnierte oder nicht imprägnierte Ziegelsteine handelt. Stimmen Sie den Mörtel auf die angegebene anfängliche Wasseraufnahme ab.</small>			

Produktname		Werk	
Handform Ameland Antik		Spijk	
Farbe			
rotbraun mit weißen und dunklen Nuancen und veraltermtem Aspekt			
Format			
Form methode		Handform	
DF: 213 x 103 x 66 mm		Je nach Serie können die durchschnittliche Maße leicht abweichen.	
Wesentliche Merkmale - EN771-1			
 NPD			
Abmessungen: Toleranzkategorie	Tm (10 x 8 x 6 mm)		
Abmessungen: Maßspanne	Rm (20 x 12 x 8 mm)		
Gehalt an aktiven löslichen Salzen	S2		
Durchschnittliche Druckfestigkeit	NPD	Senkrecht zu Lagerfuge	
Normierte Druckfestigkeit	$\geq 10 \text{ N/mm}^2$	Senkrecht zu Lagerfuge	
Übliche feuchtedehnung	NPD		
Verbundfestigkeit Mauerwerk	NPD	Tabellierter Wert nach EN998-2 Annex C	
Verbundfestigkeit (Dünbettmörtel)	NPD	Tabellierter Wert nach EN998-2 Annex C	
Brandverhalten	A1	Klasse	
Wasseraufname	$\leq 20 \text{ m/md}$		
Wasserdampfdurchlässigkeit	50/100		
Netto- Trockenrohddichte	NPD		
Brutto- Trockenrohddichte	NPD		
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit	$\leq 0,70 \text{ W/m.K}$	Tabellierter Wert nach EN1745, Annex A 50%	
Frostwiderstand	F2		
Gefährliche Substanzen	NL-BSB	Nach ZA.3	
Sonstige Merkmale			
Anfängliche Wasseraufnahme - nicht imprägnierter Ziegelsteine	4,0 - 8,0 kg/m ² .min (IW4)	Tabellierter Wert nach EN771-1:2011 - 5.3.8	
Anfängliche Wasseraufnahme - imprägnierter Ziegelsteine*	NPD	Tabellierter Wert nach EN771-1:2011 - 5.3.8	
Eq. Wärmeleitfähigkeit 10, trockener Stein (90,90)	NPD		
Eq. Wärmeleitfähigkeit 10, trockener Stein (λ_{U1})	NPD		
Eq. Wärmeleitfähigkeit 10, trockener Stein (λ_{Ue})	NPD		
			
Speichern und Verarbeitung		Schneiden	
<ul style="list-style-type: none"> - Paletten auf sauberen Untergrund lagern und abdecken - Aus verschiedenen Paletten zugleich verarbeiten - Bitte beachten Sie die Verarbeitungshinweise von Vandersanden 		Beim Schneiden mit elektrischem Werkzeug entsteht Staub. Dieser Staub kann Quarzfeinstaub enthalten, welcher ein Gesundheitsrisiko darstellen kann. Personen, die solche Arbeiten durchführen, wird das Tragen von Staubschutzmasken (FFP3) empfohlen.	
<small>*Bei imprägnierten Ziegelsteinen sind nur die Kopf- und Läuferseiten imprägniert. Imprägnierte Produkte sind mit einem „C“ Zeichen auf der Verpackung links oben gekennzeichnet. Überprüfen Sie immer, ob es sich um imprägnierte oder nicht imprägnierte Ziegelsteine handelt. Stimmen Sie den Mörtel auf die angegebene anfängliche Wasseraufnahme ab.</small>			